

VISCOM-DIGITAL - Film per la stampa Ink Jet Grande Formato

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 23/03/2012

## 04058 RI-JET 75 MATT PE MATT WHITE ASP26 PERMANENT WKPE144

### Frontale

Film vinilico polimerico bianco opaco.

Tipo	Vinile polimerico	
Colore e Finitura	Bianco opaco	
Peso	100 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	75 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	ASP26 permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C
Coesione	Alta
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	Alta N/inch

### Supporto

Tipo	Kraft bipolitenata monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	144 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO 536
Spessore	155 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster e cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (per superfici piane come autobus, tram e taxi e per superfici leggermente curve).

### Metodi di stampa

La serie RI-JET fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV, solvent e eco-solvent. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Prodotto Distribuito

**FI ORE**  
VISUAL COMMUNICATION MATERIALS

[www.fioretorino.com](http://www.fioretorino.com)



Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.  
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.  
Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
[www.ritrama.com](http://www.ritrama.com)

